

HARDWAXOIL

Huile d'imprégnation à séchage rapide qui assure une bonne protection de l'intérieur vers l'extérieur. Bon garnissant et bonne résistance chimique et mécanique. Peut être utilisée sur plusieurs supports comme les parquets, les escaliers, les meubles et les panneaux.

- » Donne au bois un aspect classique huilé à la cire.
- » Facile à appliquer.
- » Disponible en 16 couleurs faciles à associer.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit

à base de solvant

Nettoyage des outils

Nettoyant / Diluant Ciranova®

Niveau de brillance

Mat

Viscosité

+/-30 sec - DIN 4mm

Matières solides

+/- 43%

Conditionnement

6 x 1 L

4 x 5 L

Couleurs disponibles

16 couleurs

Consommation

40-50 m²/litre par couche

Séchage/temps de réaction

Ponçable après : +/- 12 heures

Chargéable : après 24 heures.

Durcissement complet après +/- 10 jours

Des couleurs très pigmentées prolongent le temps de séchage.

Grain abrasif

P 100-120

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



1L

5L



TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Si vous choisissez d'utiliser HARDWAXOIL EFFET BRONZE ou METALLIC, nous vous recommandons de poncer les surfaces au préalable.

APPLICATION

Bien agiter et remuer avant utilisation. Appliquez uniformément l'HARDWAXOIL avec une polisseuse, un balai brosse ou un chiffon. Laissez l'HARDWAXOIL agir et éliminer l'excès d'huile en quelques minutes en le frottant avec une éponge ou un chiffon jusqu'à ce que la surface soit sèche au toucher. Pour les bois durs comme le chêne, 2 couches sont nécessaires. Plusieurs couches peuvent être appliquées pour les bois tendres. Pour les bois exotiques, l'HARDWAXOIL doit être testé à l'avance. Pour les applications industrielles (laminage, pulvérisation), veuillez consulter le service technique de Ciranova®.

TEMPS DE SÉCHAGE

Peinture naturelle après +/- 6 heures. Coloré après +/- 12 heures. Les temps de séchage dépendent de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Les finitions d'une huile teintée doivent être réalisées avec un HARDWAXOIL naturel de la gamme Ciranova®. (HARDWAXOIL, HARDWAXOIL MAGIC ou HARDWAXOIL TITAN)

ENTRETIEN

Pour un entretien régulier, nous recommandons le SAVON POUR PARQUET Ciranova®. Pour l'entretien périodique, utilisez l'HUILE D'ENTRETIEN Ciranova® et en cas de sols encrasés, utilisez d'abord le NETTOYANT INTENSIF Ciranova®. HARDWAXOIL ne durcit complètement qu'après +/- 7 jours. Pendant cette période, le sol ne doit pas être traité avec de l'eau ou des produits d'entretien.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

Les résidus d'huile séchée sont inflammables. Les éponges et chiffons usagés doivent être rincés dans l'eau après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable!

